TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПНД 62N07

Полиэтилен низкого давления (ПНД) · марка для литья под давлением

Также известна как **HD62N07 · N07** · Происхождение: **Иран**

ПТР (190 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ
7 г/10 мин	**0,962** г/см³	**Литьё**	**1500** МПа

ОПИСАНИЕ

HDPE 62N07 — марка для литья под давлением с хорошей ударной вязкостью, лёгкой переработкой, высокой жёсткостью и УФ-стойкостью. Подходит для ящиков, поддонов, коробов, сидений и прочных хозтоваров.

- Высокая жёсткость
- Хорошая ударная вязкость
- УФ-стойкость
- Лёгкая переработка

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Переработка	**Литьё под давлением**
Температура расплава	**190 – 250 °C**
Температура формы	**20 – 50 °C**
Форма	**Натуральные гранулы**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
ПТР (190 °C / 2,16 кг) Melt Flow Rate (190 °C / 2.16 kg)	ASTM D1238	г/10 мин	**7**
Плотность (23 °C) Density (23 °C)	ASTM D1505	г/см³	**0,962**
Отношение ПТР (F/E) Flow Rate Ratio (F/E)	ASTM D1238	–	**< 30**
Летучие вещества Volatiles	–	масс. %	**< 0,05**
Загрязнения (включения) Contamination	Basell MTM 17064 E	отн.	**< 40**
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Предел текучести при растяжении Tensile Strength at Yield	ASTM D638	МПа	**30**
Прочность при разрыве Tensile Strength at Break	ASTM D638	МПа	**12**
Относительное удлинение при разрыве Elongation at Break	ASTM D638	%	**850**
Модуль упругости при изгибе Flexural Modulus	ASTM D790	МПа	**1500**
Ударная вязкость по Изоду Izod Impact Strength	ASTM D256	Дж/м	**55**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ящики и короба
- Поддоны
- Сиденья
- Хозтовары

УПАКОВКА

Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)

Паллеты; биг-бэги по запросу

Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры

FCA, CPT, DAP: в предложении

Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/hdpe-62n07/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-HDPE-62N07-RU · Ред. 01 · 11/2026