TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПВД 2420H

Полиэтилен высокого давления (ПВД) · плёночная марка

Также известна как **2420** · Происхождение: **Иран**

ПТР (190 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	МУТНОСТЬ
1,9 г/10 мин	**0,924** г/см³	**Рукавная / плоская плёнка**	**< 8** %

ОПИСАНИЕ

LDPE 2420H — ПВД без добавок для рукавной и плоскощелевой плёнки. Даёт хорошую термосвариваемость, хорошие оптические свойства и лёгкую переработку для плёнок средней толщины 70 – 220 мкм: упаковочной плёнки, пакетов, мешков и термоусадочной плёнки. Не предназначен для медицинского применения.

- Хорошая термосвариваемость
- Высокая прозрачность и блеск
- Хорошая перерабатываемость
- Без добавок

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ


Переработка	**Рукавная и плоскощелевая плёнка**
Температура расплава	**160 – 200 °C**
Толщина плёнки	**70 – 220 µm**
Добавки	**Нет**


ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
Плотность Density	ISO 1183	г/см³	**0,924**
ПТР (190 °C / 2,16 кг) Melt Flow Rate (190 °C / 2.16 kg)	ISO 1133	г/10 мин	**1,9**
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Модуль упругости при растяжении Tensile Modulus	ISO 527-1, -2	МПа	**260**
Напряжение при пределе текучести Tensile Stress at Yield	ISO 527-1, -2	МПа	**11**
Прочность при разрыве MD / TD Tensile Strength at Break MD / TD	ISO 527-1, -3	МПа	**26 / 18**
Деформация при разрыве MD / TD Tensile Strain at Break MD / TD	ISO 527-1, -3	%	**250 / 600**
Ударная прочность, дротик (50 мкм) Dart Drop Impact (50 µm)	ASTM D1709	г	**110**
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура размягчения по Вика (A50) Vicat Softening Temp. (A50)	ISO 306	°C	**94**
ОПТИЧЕСКИЕ			
Мутность (50 мкм) Haze (50 µm)	ASTM D1003	%	**< 8**
Блеск (60°, 50 мкм) Gloss (60°, 50 µm)	ASTM D2457	—	**> 100**

ПРИМЕНЕНИЕ


Упаковочная плёнка


Термоусадочная плёнка


Пакеты и мешки

УПАКОВКА

- Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)
- Паллеты; биг-бэги по запросу
- Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

- Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры
- **FCA, CPT, DAP:** в предложении
- Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/ldpe-2420h/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-LDPE-2420H-RU · Ред. 01 · 11/2026