TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛПЭНП 209

Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) · плёночная марка

Также известна как **LL0209AA · 0209** · Происхождение: **Иран**

ПТР (190 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ (ДРОТИК)
0,9 г/10 мин	**0,920** г/см³	**Рукавная плёнка**	**150** г

ОПИСАНИЕ

LLDPE 209 — сополимер ЛПЭНП с бутеном-1 и антиоксидантом для плёнок общего назначения, пригоден для смешения с ПВД. По сравнению с обычным ПВД даёт лучшую свариваемость, более высокую стойкость к проколу, лучшую вытяжку и прочность при растяжении. Допущен к контакту с пищевыми продуктами.

- Лучшая свариваемость
- Высокая стойкость к проколу
- Лучшая вытяжка
- Допуск к контакту с пищевыми продуктами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ


Переработка	**Рукавная плёнка**
Температура расплава	**190 – 230 °C**
Смешение	**С ПВД**
Толщина плёнки	**15 – 200 µm**


ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
ПТР (190 °C / 2,16 кг) Melt Flow Index (190 °C / 2.16 kg)	ASTM D1238	г/10 мин	**0,9**
Плотность Density	ASTM D2839	г/см³	**0,920**
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура размягчения по Вика Vicat Softening Point	ASTM D1525	°C	**100**
ПЛЁНКА			
Предел текучести при растяжении MD / TD Tensile Strength at Yield MD / TD	ASTM D638	МПа	**10,5 / 11**
Прочность при разрыве MD / TD Tensile Strength at Break MD / TD	ASTM D638	МПа	**41 / 32**
Относительное удлинение при разрыве MD / TD Elongation at Break MD / TD	ASTM D638	%	**620 / 840**
Сопротивление раздиру MD / TD Tear Strength MD / TD	ASTM D1922	g/25 µm	**145 / 370**
Ударная прочность (падающий дротик) Dart Drop Impact	ASTM D1709	г	**150**
ОПТИЧЕСКИЕ			
Мутность Haze	ASTM D1003	%	**10**
Блеск (45°) Gloss (45°)	ASTM D2457	—	**56**

ПРИМЕНЕНИЕ


Тепличная плёнка


Силосная плёнка


Пакеты-майки


Плёнка общего назначения

УПАКОВКА

- Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)
- Паллеты; биг-бэги по запросу
- Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

- Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры
- **FCA, CPT, DAP**: в предложении
- Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/lldpe-209/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-LLDPE-209-RU · Ред. 01 · 11/2026