TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛПЭНП 22B02

Линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) · плёночная марка

Также известна как **B02** · Происхождение: **Иран**

ПТР (190 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	БЛЕСК
2,0 г/10 мин	**0,922** г/см³	**Рукавная / плоская плёнка**	**90**

ОПИСАНИЕ

LLDPE 22B02 — ЛПЭНП с сомономером бутен-1. Высокая жёсткость позволяет применять его для жёстких рукавных и плоскощелевых плёнок, в смесях и для ламинирования.

- Высокая жёсткость
- Хорошая прозрачность и блеск
- Рукавная и плоскощелевая плёнка
- Подходит для смесей


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ


Переработка	**Рукавная и плоскощелевая плёнка**
Температура расплава	**190 – 230 °C**
Применение	**Смеси, ламинирование**
Форма	**Натуральные гранулы**


ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
ПТР (190 °C / 2,16 кг) Melt Index (190 °C / 2.16 kg)	ASTM D1238	г/10 мин	**2**
Плотность (23 °C) Density (23 °C)	ASTM D1505	г/см³	**0,922**
Отношение ПТР (F/E) Flow Ratio (F/E)	ASTM D1238	—	**< 30**
ПЛЁНКА			
Предел текучести при растяжении MD / TD Tensile Strength at Yield MD / TD	ASTM D882	МПа	**12 / 13**
Относительное удлинение при разрыве MD / TD Elongation at Break MD / TD	ASTM D882	%	**850 / 1000**
Dart Impact	ASTM D1709	г	**60**
ОПТИЧЕСКИЕ			
Мутность Haze	ASTM D1003	%	**13**
Блеск (60°) Gloss (60°)	ASTM D2457	—	**90**

ПРИМЕНЕНИЕ


Рукавная плёнка


Плоскощелевая плёнка


Ламинирование


Упаковка овощей

УПАКОВКА

- Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)
- Паллеты; биг-бэги по запросу
- Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

- Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры
- **FCA, CPT, DAP**: в предложении
- Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/lldpe-22b02/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-LLDPE-22B02-RU · Ред. 01 · 11/2026