TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПП 548R

Блок-сополимер ПП · марка для тонкостенного литья

Также известна как **EP548R** · Происхождение: **Иран**

ПТР (230 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	HDT (0,45 МПА)
21 г/10 мин	**0,90** г/см³	**Литьё**	**110** °C

ОПИСАНИЕ

PP 548R — нуклеированный антистатический высокотекучий гетерофазный сополимер для тонкостенного литья под давлением. Изделия отличаются высокой жёсткостью, хорошей ударной вязкостью и антистатическими свойствами; хорошая формуемость и короткий цикл обеспечивают высокую производительность. Допущен к контакту с пищевыми продуктами.

- Высокая текучесть, короткий цикл
- Высокая жёсткость
- Антистатические свойства
- Допуск к контакту с пищевыми продуктами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Переработка	**Тонкостенное литьё**
Температура расплава	**210 – 260 °C**
Температура формы	**20 – 40 °C**
Форма	**Натуральные гранулы**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
ПТР (230 °C / 2,16 кг) Melt Flow Rate (230 °C / 2.16 kg)	ASTM D1238	г/10 мин	**21**
Плотность Density	ASTM D1505	г/см³	**0,90**
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Модуль упругости при изгибе Flexural Modulus	ASTM D790	МПа	**1300**
Предел текучести при растяжении Tensile Strength at Yield	ASTM D638	МПа	**23**
Удлинение при пределе текучести Tensile Elongation at Yield	ASTM D638	%	**5**
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23 °C) Izod Impact, notched (23 °C)	ASTM D256	Дж/м	**80**
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (−20 °C) Izod Impact, notched (−20 °C)	ASTM D256	Дж/м	**40**
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура размягчения по Вика (B/120) Vicat Softening Point (B/120)	ASTM D1525	°C	**145**
HDT (0,45 МПа) HDT (0.45 MPa)	ASTM D648	°C	**110**
Термостарение на воздухе (150 °C) Oven Ageing in Air (150 °C)	ASTM D3012	ч	**360**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тонкостенная тара
- Хозтовары
- Цветочные горшки
- Детали бытовой техники

УПАКОВКА

- Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)
- Паллеты; биг-бэги по запросу
- Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

- Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры
- **FCA, CPT, DAP:** в предложении
- Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/pp-548r/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-PP-548R-RU · Ред. 01 · 11/2026