TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПП HP550J

Гомополимер полипропилена · марка для рафии и плёночной нити

Происхождение: **Иран**

ПТР (230 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ
3,2 г/10 мин	**0,90** г/см³	**Рафия / лента**	**1300** МПа

ОПИСАНИЕ

PP HP550J — гомополимер полипропилена для плёночной нити (рафии), мононити и листа для термоформования. Плёнку перерабатывают в ориентированные ленты для тканых мешков, ковровой основы, технических тканей и искусственной травы, а также в шпагат и канаты. Допущен к контакту с пищевыми продуктами.

- Марка для рафии и ленты
- Хорошие механические свойства
- Хорошая перерабатываемость
- Допуск к контакту с пищевыми продуктами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Переработка	**Экструзия плёночной нити / ленты**
Температура расплава	**230 – 260 °C**
Линейная плотность	**≤ 1200 (ткани)**
Шпагат и канаты	**3000 – 28000 ден**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
ПТР (230 °C / 2,16 кг) Melt Flow Rate (230 °C / 2.16 kg)	ASTM D1238	г/10 мин	**3,2**
Плотность Density	ASTM D1505	г/см³	**0,90**
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Модуль упругости при изгибе Flexural Modulus	ASTM D790	МПа	**1300**
Предел текучести при растяжении Tensile Strength at Yield	ASTM D638	МПа	**32**
Удлинение при пределе текучести Tensile Elongation at Yield	ASTM D638	%	**9**
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23 °C) Izod Impact, notched (23 °C)	ASTM D256	Дж/м	**30**
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура размягчения по Вика (B/120) Vicat Softening Point (B/120)	ASTM D1525	°C	**152**
HDT (0,45 МПа) HDT (0.45 MPa)	ASTM D648	°C	**90**
Термостарение на воздухе (150 °C) Oven Ageing in Air (150 °C)	ASTM D3012	ч	**360**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тканые мешки из рафии
- Ковровая основа
- Шпагат и канаты
- Искусственная трава

УПАКОВКА

- Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)
- Паллеты; биг-бэги по запросу
- Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

- Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры
- **FCA, CPT, DAP:** в предложении
- Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/pp-hp550j/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-PP-HP550J-RU · Ред. 01 · 11/2026