TDS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПП Z30S

Гомополимер полипропилена · марка для волокон и нитей

Происхождение: **Иран**

ПТР (230 °C / 2,16 КГ)	ПЛОТНОСТЬ	ПЕРЕРАБОТКА	HDT (0,46 МПА)
25 г/10 мин	**0,90** г/см³	**Формование волокна**	**118** °C

ОПИСАНИЕ

PP Z30S — высокотекучий гомополимер для BCF-, CF- и штапельных волокон малой линейной плотности при средних и высоких скоростях формования. Обеспечивает высокую однородность, стабильную экструзию и высокую кратность вытяжки, давая прочные упругие волокна. Допущен к контакту с пищевыми продуктами.

- Высокая текучесть
- Стабильная экструзия
- Высокая кратность вытяжки
- Допуск к контакту с пищевыми продуктами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Переработка	**BCF, CF и штапельное волокно**
Температура расплава	**230 – 270 °C**
Скорость формования	**Средняя – высокая**
Форма	**Натуральные гранулы**

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ			
ПТР (230 °C / 2,16 кг) Melt Flow Rate (230 °C / 2.16 kg)	ISO 1133	г/10 мин	**25**
Плотность Density	ISO 1183	г/см³	**0,90**
МЕХАНИЧЕСКИЕ			
Модуль упругости при изгибе Flexural Modulus	ISO 178	МПа	**1550**
Предел текучести при растяжении Tensile Strength at Yield	ISO 527	МПа	**35**
Удлинение при пределе текучести Tensile Elongation at Yield	ISO 527	%	**13**
Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23 °C) Izod Impact, notched (23 °C)	ISO 180	кДж/м²	**3**
Твёрдость по Шору D Hardness, Shore D	ISO 868	—	**72**
ТЕРМИЧЕСКИЕ			
Температура размягчения по Вика (A/10 Н) Vicat Softening Point (A/10 N)	ISO 306	°C	**155**
HDT (0,46 МПа) HDT (0.46 MPa)	ISO 75/B	°C	**118**
Термостарение на воздухе (150 °C) Oven Ageing in Air (150 °C)	ISO 4577	ч	**360**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ковровая нить BCF
- Высокопрочные ленты
- Штапель для нетканых
- Обивка и спорттовары

УПАКОВКА

- Мешки по **25 кг** (ПЭ или тканые)
- Паллеты; биг-бэги по запросу
- Контейнеры 20′ / 40′ и фуры

ПОСТАВКА

- Авто через Туркменистан, ж/д или контейнеры
- **FCA, CPT, DAP:** в предложении
- Инспекция и экспортные документы

Узнать цену

Сканируйте код: цена в WhatsApp. Прайс: t.me/rabinpolybot

+971 58 687 5544

◆ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИРАНА ◆ ПЕРВИЧНЫЕ МАРКИ ◆ ПАСПОРТ НА КАЖДУЮ ПАРТИЮ ◆ ЭКСПОРТ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

ТЕЛЕФОН
+98 21 25903
+971 58 687 5544 (Дубай)

WHATSAPP
+98 912 640 4020
+98 912 859 5824

E-MAIL
sales@rabinpolymer.com
Пасдаран, Тегеран, Иран

САЙТ
ru.rabinpolymer.com
/product/pp-z30s/

Приведены типичные значения, они не являются пределами спецификации. Проверьте пригодность марки для вашего процесса и изделия.

RP-TDS-PP-Z30S-RU · Ред. 01 · 11/2026